



Результаты испытания прозрачного лака 09 792 Прозрачного лака MACROFAN HS 2000 2:1 Clearcoat

«1» июля 2011 года в Учебном Центре происходили испытания прозрачного лака MACROFAN HS 2000 2:1. Окраска производилась при строгом соответствии всех технических условий, необходимых при окраске, а также необходимыми для этого материалами, согласно технической документации завода изготовителя ЛКМ (LECHLER).

Были использованны материалы:

05 720 Коррозионно-защитный грунт MONOPRIMER в один слой
04 804 Изолирующий грунт-выравниватель 2К MACROFAN HS ISOSEALER
4:1 в один слой
61 ... BSB базовая краска в два слоя,
09 792 MACROFAN HS 2000 2:1 прозрач ный лак в два слоя.

По истечении 14 суток с момента окраски, был произведён тест на адгезию при помощи специального оборудования (толщиномер разрушающий Neurtek, модель 34100106442).

Результат теста согласно DIN 53151:

Характеристики решётчатого надреза Gt 0 – края разреза гладкие, ни один фрагмент покрытия не отслоился.

