



04122 HI GARD

Наполнитель «мокрый по мокрому»



Серия HS -00362
1000 мл +
500 мл +
200-350 мл
Серия UHS -MH110
1000 г +
300 г +
200-250 г
Жизнеспособность
при 20°C: 30-150 мин




16-18 сек DIN 4
при 20°C



Ø1,3-1.4 мм
Количество слоев: 1-2



30-50 мкм



15-30-40 мин при 20°C

ОПИСАНИЕ

Прозрачный акриловый наполнитель, использующийся при нанесении базовых красок BSB по двухслойной технологии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Можно перекрывать покровными эмалями без промежуточного шлифования (метод «мокрый по мокрому»). Рекомендуется для полной или частичной ремонтной окраски легковых автомобилей или в качестве сильного активатора адгезии. Хорошо подходит для случаев, требующих быстрого выполнения работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не требует шлифования перед нанесением покровных материалов
- Не загрязняет дверные замки и щели
- Легко наносится
- Можно добавлять 60% компонентов базовых красок для улучшения укрывающей способности финишного покрытия
- Превосходная растекаемость
- Превосходная адгезия
- Заполняет шлифовальные риски (шлифование «по сухому» абразивом P240, шлифование по мокрому абразивом P360), позволяя получать ровную и гладкую основу для финишного покрытия
- Может использоваться как основа для надписей
- Может перекрываться сольвентными или водоразбавляемыми материалами.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Полиэфирная шпатлевка для нанесения шпателем:

Хорошо отшлифуйте по сухому абразивом P 280. На большие повреждения рекомендуется наносить традиционные наполнители 04004-04007.

Стальной лист – оцинкованная сталь - алюминий:

Нанесите антикоррозионный грунт 05720 MONOPRIMER.

Старые ЛКП и детали с катафорезным покрытием:

Отшлифуйте «по сухому» абразивом P280-320 или «по мокрому» - абразивом P360-400. Обезжирьте 00880 Средством для удаления силикона быстрым.

Не рекомендуется наносить на термопластичные или чувствительные к растворителям покрытия.

Пластики (автопромышленность)

Нанесите 04363 UNIVERSAL PLAST Универсальный грунт для пластиков.

НАНЕСЕНИЕ

Пневматическим распылением.

Соотношение смешивания:	по весу
04122 HI-GARD Наполнитель	1000 г
MH110-MH115-120 UHS Отвердители	300 г
00741-00742-00755AUTOREFINISHING Растворитель	200-250 г

Колеруемая версия:	по весу
04122 HI-GARD SEALER	1000 г
Компоненты базовых красок	600 г
MH110-MH115-120 UHS Отвердители	300 г
00741-00742-00755AUTOREFINISHING Растворитель	200-250 г

Соотношение смешивания:	по объему
04122 HI-GARD SEALER	1000 мл
HS 00 362 Отвердители	500 мл
00741-00742-00755AUTOREFINISHING Растворитель	200-350 мл

Колеруемая версия:	по объему
04122 HI-GARD SEALER	1000 мл
Компоненты базовых красок	600 мл
HS 00 362 Отвердители	500 мл
00741-00742-00755AUTOREFINISHING Растворитель	200-350 мл

	00362	MH110	MH115	MH120
Жизнеспособность при 20°C	1.5ч	1.5 ч	1 ч	30 минут

Вязкость распыления при 20°C: 16-18 сек DIN4

Диаметр дюзы: 1,3-1,4 мм

Давление воздуха: в соответствии с инструкцией по эксплуатации окрасочного пистолета

Количество слоёв: ½ + 1 полный слой. Толщина пленки: 30-50 мкм

Теоретическая укрывающая способность: 1 кг смеси = 7,9 м² при толщине 50 мкм; 1 л смеси = 9,2 м² при толщине 50 мкм

DIR 2004/42/CE: Грунты ПВ/с – VOC в готовом к применению продукте: 540 г/л

Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 540 г/л.

СУШКА

Выдержка перед нанесением финишных покрытий

	00362 (Т: 20-35°C)	MH110 (Т: 20-35°C)	MH115 (Т: 15-25°C)	MH120 (Т: 15-25°C)
	Большие поверхности	Большие поверхности	Средние поверхности	Точечный ремонт
При 20°C	20 мин	25 минут	20 минут	15 минут

Наполнитель 04122 можно перекрывать в течение 8 часов после нанесения. Затем его необходимо полностью высушить и, по крайней мере, заматировать.

ОКРАСКА

Наносить базовые краски BSB по двухслойной технологии.

ПРИМЕЧАНИЯ

Летом при температуре выше 25-30°C и высокой относительной влажности воздуха готовый к использованию продукт может формировать пленку в течение 60 минут. Поэтому рекомендуется пропустить продукт через фильтр 2000 мкм.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0309-RU

ОБНОВЛЕН 06/2017

Информация, представленная в данном документе, является результатом надлежащим образом проведенных тестирований продукции. Все предоставленные здесь сведения являются ознакомительной информацией, и мы не несем ответственности за результаты использования данного материала. Более того, данные сведения не являются основанием для спора об использовании описанных выше продуктов, так как условия использования наших продуктов потребителями находятся вне нашего контроля. ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.