


## 05752 PRIMER PP INCOLORE



Готовый к  
использованию продукт



Ø 11-1,2-мм  
3 АТМ  
Кол-во слоев: 2



20 мин. при 20°C

### ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный бесцветный адгезионный грунт для полипропилена (PP) на основе модифицированных полиолефиновых смол.

### ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве грунта для нанесения на полипропиленовые поверхности комплектующих мотоциклов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко наносится
- Готовый к использованию продукт
- Очень быстро сохнет
- Отличная адгезия к полипропилену (PP)
- Может покрываться непосредственно финишными покрытиями
- Коэффициент преломления при температуре 25°C : 1,460

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**PP:** тщательно обезжирить средством 00695 SILICONE REMOVER SLOW или смесью воды и поверхностно-активных веществ.

**Обработка пламенем:** GPL натяжение 46-52 DINE на см<sup>2</sup>

### НАНЕСЕНИЕ

Распылением или погружением.  
Готовый к использованию продукт.

Вязкость смеси при нанесении распылением: 18 сек DIN 3

Ø дюзы: 1-1,2 мм

Давление воздуха: 3 АТМ

Кол-во слоев: 2

Рекомендуемое количество наносимого материала: 2-3 мкм

Условия для распыления: 20-25°C 50-70% относительной влажности

Теоретическая укрывающая способность: 1 кг готовой смеси = 12 м<sup>2</sup> при 3 мкм

Содержание Л.О.В. в готовом к применению продукте: 862 г/л

---

## **СУШКА**

при 20°C:

"От пыли": 5 мин.

Порог сушки для продолжения применения системы "мокрый по мокрому": 20 мин.

---

## **РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ**

В системе "мокрый по мокрому" через 20 мин. сушки при 20°C нанести базовое покрытие LECHSYS EFFECT, базовое покрытие DS, непосредственно глянцевое финишное покрытие.

---

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Содержание сухого остатка ASTM D 1644-01: 1,8% частей по весу

---

## **ПРИМЕЧАНИЯ**

Срок хранения: 18 месяцев

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0561-RU**  
**РЕД. 04/2007**

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**