


05781 1К Грунт для полипропилена CLARPRIMER



Готов к применению



Ø 1,4 бар
4 бар

Количество слоев: 1



Воздушная сушка при 20°C:
20 - 30 мин.

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный бесцветный грунт на основе специальных каучуков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Активатор адгезии для поверхностей из сополимеров полипропилена типа PP-EPDM.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходное сцепление с полипропиленовыми деталями (на практике - почти со всеми бамперами и пластиковыми элементами). Создает отличную адгезию для финишных покрытий Lechler.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирьте 00617 Очистителем для пластиков, а затем 00880 Средством для удаления силикона быстрым. Удалите старые или чувствительные к растворителю грунты.

НАНЕСЕНИЕ

Распылением.

Данный продукт готов к применению.

Диаметр дюзы: 1,4 мм

Давление воздуха: 4 бар

Количество слоев: 1 поперечный слой

Рекомендованная толщина пленки: 5 - 10 мкм

Теоретическая укрывающая способность: 1 кг смеси = 2,76 м² при толщине 5 мкм

1 л смеси = 2,5 м² при толщине 5 мкм

VOC в готовом к применению продукте: 862 г/л

Продукт произведен по директиве 2004/42/CE.

СУШКА

Воздушная сушка при 20°C: 20 - 30 мин.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

- Базовые краски BSB + MACROFAN UHS Покровные лаки
- 2К Наполнители из ассортимента Lechler

ПРИМЕЧАНИЕ

Грунт CLARPRIMER не рекомендуется использовать на поверхностях из различных типов чистого пропилена, т. к. он не обладает адгезией к ним.

Слишком высокая толщина пленки грунта CLARPRIMER может ухудшить адгезию при нанесении покровных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0238-RU
ОБНОВЛЕН 05/2011

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.