LS119 (29119) – MONOSYNT
Эмаль полуматовая



1000 мл +
150-250 мл



17-18 сек DIN4
при 20°C

Ø 1.4 мм
4 бар
HVLP:
Ø 1.3 мм
2-2.5 бар
Кол-во слоев: 2

Возд. сушка при 20°:
монт. прочность: 2-3 часа
полная сушка: 5-6 дней

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущая полуматовая синтетическая эмаль. В смеси с 29116 SYNTOLACK в любых соотношениях получается покрытие с различной степенью блеска.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль для отделки шасси грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, промышленного транспорта и других промышленных объектов.

ОСОБЕННОСТИ

- Быстро сохнет
- Легко наносится
- Хорошо маскирует дефекты поверхности
- Обладает хорошей адгезией к стали.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Очистить поверхность от ржавчины, обезжирить ее с помощью Средства для удаления силикона 00695 медленного или обработать следующими продуктами (для улучшения стойкости к коррозии):
- LS100 1K FAST PRIMER
- LS103 SYNTOPRIMER
- LS101 SYNTOPRIMER ZINC.

НАНЕСЕНИЕ

Методом распыления.

Соотношение смешивания при нанесении распылением:

	по весу и по объему
LS119 MONOSYNT (связующее 29119)	1000 частей
00552 LECHLEROID L разбавитель или	150-250 частей
00572 SYNTEX SS Разбавитель или	
00824 (медл.) – 00825 (станд.) LECHSYS Разбавитель универсальный	

Вязкость готового к нанесению материала при 20°C: 17 - 18 сек DIN4
Ø дюзы: 1.4 мм; HVLP 1.3 мм
Давление воздуха: 4 бар; HVLP 2 - 2.5 бар
Количество слоев: 2 (во избежание отслаивания и поднятия покрытия, время выдержки между слоями не должно превышать 2 часов при 20°C).

Последующая обработка возможна при 20°C: в течение 2 часов или спустя 48-72 часов в зависимости от толщины слоя материала
Толщина слоя материала: 50 - 60 мкм
Теоретическая укрывающая способность: 1 л готовой смеси = 6.5 - 7 м² при 50 мкм
1 кг готовой смеси = 5 - 6 м² при 50 мкм
Содержание летучих органических соединений в готовом к нанесению материале: ~ 550 г/л.

СУШКА

Воздушная сушка при 20°C
Сушка «от пыли»: 20-30 минут
Монтажная прочность: 2-3 часа
Окончательная сушка: 5-6 дней.

ЗАМЕЧАНИЯ

Для повышения устойчивости покрытия к погодно-климатическим факторам, сокращения цикла сушки, улучшения адгезии и сокращения времени отверждения до 24 часов, рекомендуется добавить в готовую смесь 10% 29344 LECHSYS ISOLACK Отвердителя.
Покрытия любого цвета с толщиной слоя при нанесении 50-60 мкм обладают блеском 35 ± 5.
Для увеличения блеска добавьте в смесь 20% эмали 29116 SYNTOLACK.

Data Sheet n.**0386-GB**
ОБНОВЛЕНО 11/2008

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.