




Технический паспорт № 0709-RU

ГРУНТЫ



PW600 POWER WIPES AC-PRIMER



Готовый к
использованию продукт



Воздушная сушка:
15-20 мин. при 20°C

ОПИСАНИЕ

Салфетки разового применения, не содержащие хроматов, для обработки металлических поверхностей и поверхностей из сплавов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используются для антикоррозионной обработки стали, алюминия, оцинкованных стальных листов в сегменте авторемонта.

Особенно рекомендуются для высокоэффективных процессов «POWER –TECH» в комбинации с грунтом-наполнителем MACROFAN HS GREEN-TECH FILLER.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PW600 создает слой покрытия на металлической поверхности, улучшающий адгезию и устойчивость к коррозии.

- Удобный в использовании продукт
- Не ограничена жизнеспособность
- Не требует покрытия
- Высокая производительность по сравнению с процессами, требующими применения праймера
- Не содержит хрома
- Очень низкий уровень ЛОВ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Отшлифовать поверхность соответствующей абразивной бумагой (P120/180) или более мелкой зернистости (P240/320) в случае применения процесса мокрый по мокрому слою.

Обезжирить поверхность средством **00695 SILICONE REMOVER SLOW**.

Поверхность должна быть чистой и сухой, перед тем как протирать ее салфеткой PW600.

НАНЕСЕНИЕ

Достать одну салфетку и протереть поверхность перекрестным способом, поверхность должна быть хорошо увлажненной.

Поверхность должна быть влажной как минимум одну минуту.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Необходимо сразу же закрыть контейнер во избежание высыхания оставшихся в нем салфеток.
- Изменение цвета/внешнего вида металлической поверхности и ее матовость говорят о правильном применении продукта.
- Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как резиновые перчатки, очки и специальную одежду для защиты кожи.

- Нельзя класть использованные салфетки обратно в упаковку, сохраняйте их, если они еще влажные, в другом контейнере или пластмассовом пакете не более 12 часов.

DIR 2004/42/CE: Подготовительные и чистящие покрытия II B/a – содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале 850 г/л
В данном готовом к применению продукте содержится не более 13,5 г/л Л.О.В.

СУШКА

Воздушная сушка при 20°C:

После достижения полного матового уровня поверхности нанести грунт-наполнитель в течение 15-20 мин.

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

Все 2-компонентные полиакриловые грунты-наполнители нашей линейки, такие как MACROFAN HS GREEN TECH FILLER и MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER.

Не покрывать полиэфирными грунтами-наполнителями, однокомпонентными и двухкомпонентными шпаклевками, однокомпонентными грунтами-наполнителями и продуктами линейки Energy Spray Line.

ПРИМЕЧАНИЯ

Хранить продукт в хорошо закрытой оригинальной упаковке и избегать перепадов температуры среды. Хранить продукт в помещении, защищенном от обледенения, которое может повредить его эффективность.

Регулярно переворачивайте контейнер, для того чтобы жидкость смачивала все салфетки равномерно.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° 0709-RU
РЕД. 11/2019

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**